



Evalith geotextilier

"Spunbonded" nålbunden geotextil, tillverkad av ändlösa polyesterfibrer, till stabilisering, separation, erosionsskydd, dränering, filtrering, membranskydd med mera.

Tekniska data

Materiale egenskaper	Testmetod	120	250	340
Polymertyp		Polyester	Polyester	Polyester
Vikt g/m ² , ca.	EN ISO 29073-1	120 g/m ²	250 g/m ²	340 g/m ²
Tjocklek, mm, ca.	EN ISO 9863-1	1,95	3,4	4,0
Draghållfasthet, kN/m MD/CD	EN ISO 10319	8,0/5,4	17/13,5	22,0/18,0
Töjning vid brott % MD/CD (+/- 15 %)	EN ISO 10319	64/77	70/80	72/80
Penetrationsmotstånd, mm, medel.	EN ISO 13433	35	18	14
CBR-värde (N)	EN ISO 12336	1200	3000	4000
Porstorlek, mm	EN ISO 12956	110	100	90
Permeabilitet i medeltal K (m/s)	EN ISO 11058	100	75	55
Får bara användas vid pH-värde		4 - 9	4 - 9	4 - 9
UV-behandlad		inte	inte	inte
CBR-klassificering enligt EN ISO 12336		2	4	5

*Notera att Evalith Geotextilier skall täckas inom 30 dagar efter utläggning.

Fysiska egenskaper	120	250	340
Rullbredd	4,4/5,4 m	4,4/5,4 m	5,4 m
Rulllängd	100 m	100 m	100 m
Rulldiameter	50 cm	60 cm	65 cm
Rullvolym	1,0 m ³	1,02 m ³	1,46 m ³
Rullvikt ca.	60/80 kg	110/130 kg	180 kg
Emballage	Svart PE-folie m/ID	Svart PE-folie m/ID	Svart PE-folie m/ID

Specifikationerna på detta datablad är i förhållande till den svenska klassificeringen för geotextil. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationen omfattas i övrigt av BG Byggros AB:s gällande sälj- och leveransbestämmelser, vilka vi hänvisar till.



BG Byggros AB
Levins väg 4
SE-291 73 Önnestad
Tel. +46 771 48 9000

info@byggros.com
www.byggros.com